

Quick reference



Sikkens Solvent
M600/M700




P220



min. 15 min. 20°C.
max. 24 hrs. 20°C.



Sikkens fillers and
topcoats



1.1.17



WASHPRIMER 1K CF (спрей)

Описание:

Грунд на водна основа, предназначен за автобояджийски ремонти. Той осигурява антикорозионна устойчивост и отлична адхезия на последователно приложените бояджийски системи.

Продуктът е във флакон под формата на спрей, готов за пръскане.

Продукт и добавки:

Washprimer 1K CF

Основни суровини:

Washprimer 1K CF: polyvinyl butyral

Подходящи повърхности:

- Съществуващи покрития
- Стомана
- Поцинкована стомана
- Алуминий
- Неръждаема стомана
- Sikkens полиестерни китове и Polysurfacer

Подготовка на повърхността:

- Съществуващи покрития: Обезмаслете и шлайфайте сухо с P320 (3M 255P Gold) или водно с P600-P800 (3M 734 Black).
- Стомана: Обезмаслете и шлайфайте сухо с P220 (3M 255P Gold)
- Поцинкована стомана: Обезмаслете и шлайфайте със Scotch Brite тип A
- Алуминий: Обезмаслете и шлайфайте със Scotch Brite тип A
- Неръждаема стомана: Обезмаслете и шлайфайте със Scotch Brite тип A или шлайфайте сухо с P220 (3M 255P Gold)
- Sikkens полиестерни китове и Polysurfacer: Шлайфайте сухо с P320 (3M 255P Gold).

Процес на нанасяне:

Разклатете добре преди употреба. Пръснете 1 или 2 единични слоя.

Препоръчителни условия за нанасяне:

Минимална температура 15°C.

Относителна влажност: Максимум: 75 %.

Дебелина на покритието:

6-12 µm за слой.

Разходна норма:

Теоретичната разходна норма за 1 слой е 5m²/l при дебелина на слоя 8µm.

Забележка: Практическата разходна норма зависи от много фактори, включващи формата на конструкцията, грапавостта на повърхността, метода и условията при нанасяне.

Време за съхнене: 20°C: 15 min.

Следващо покритие: между 15 мин. и 24 часа

Следващи покрития:

- Всички подготвителни продукти Sikkens
- Autocryl Plus

Забележка: Не нанасяйте полиестерни китове върху Washprimer CF

VOC:

Измерена според ISO 11890-1 VOC: 752 g/l готова за пръскане смес.

Срок на годност:

Washprimer 1K CF: 1 година

Опаковка:

1 l кутия и 400 ml спрей.

Цвят:

Светлозелен

Техника на безопасност по отношение на Washprimer 1K CF:

Само за професионална употреба (Виж **Material Safety Data Sheet**).

Виж надписа върху етикета на продукта.

Потребителят на този продукт е длъжен да спазва националните стандарти за безопасност на труда и изискванията за отстраняване на отпадъците.

Ефективността на нашата система се базира на лабораторни изследвания и многогодишен практически опит. Ние гарантираме, че работата, осъществена съобразно нашата система отговаря на стандартите на Akzo Nobel Coatings, в случай че нашите инструкции се спазват внимателно и извършваната работа е с добро качество. Ние не носим отговорност за краен резултат, повлиян от фактори извън нашия контрол. Потребителят трябва да определи пригодността на доставените продукти за целите на употреба, използвайки наличните за него технически средства .

AKZO NOBEL COATINGS BV, Sassenheim, Holland.